

Tuoreena käsitellyt pinnat



Tuoreen massan muokattavuus sekä pintojen pieni hallittu vaihtelu ovat betonille ominaisia piirteitä. Tasalaatuisuuden saavuttamiseksi materiaalit ja työtavat on pidettävä koko ajan samoina.

A Harjattu pinta

Harjaus oikaisun puuhierron jälkeen.

B Pesty pinta

Painepesu yli 2 mm syvyyteen: kiviaineksen väri on hallitseva. Hidastin muotin pinnassa estää sementin kovettumisen betonin pinnassa.

C Hienopesty pinta

Painepesu alle 2 mm syvyyteen: väri saadaan aikaan kiviaineksella tai väripigmentillä tai pelkällä kiviaineksella.

D Telattu pinta

Telauksella saadaan teräshierretyt, sileät ja osittain kiiltävät pinnat himmeiksi ja ulkonäöltään yhdenmukaisiksi.

E Puuhierretty pinta

Voimakas hierto laudalla oikaisun jälkeen.

F Teräshierretty pinta

Hierto teräslastalla oikaisun ja puuhierron jälkeen.



Graafinen betoni

Pintahidastimella tehdyt kuviot pestään esiin. Kuvio on voimakkaammin esillä, mitä suurempi kontrasti on kiviaineksen ja sementin värisissä.

